



ENERGIYA TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR VA QURILMALAR// ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И УСТАНОВКИ//ENERGY SAVING TECHNOLOGIES AND INSTALLATIONS

УЎК 65.7.038, 620.197

ТЕРМОБАРҚАРОР ПОЛИМЕР КОМПОЗИТЛАРНИНГ ТЕРМОМЕХАНИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ВИКА УСУЛИ БҮЙИЧА ТАДҚИҚ ЭТИШ

Рахманқұлов Алиқұл Амирович¹-физика-математика фанлари номзоди, доцент
E-mail: rahmanqulovalikul@gmail.com

Узоқов Ғулом Норбоевич¹- техника фанлари доктори, профессор
ORCID: 0009-0005-7386-8075 E-mail. uzoqov66@mail.ru

Джалилов Абдулаҳат Турапович²-академик.
E-mail: gup_tniixt@mail.ru

¹Карши мұхандислик-иктисодиёт институти, Қарши, Ўзбекистон

²Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги, “Тошкент кимё-технология илмий-тадқиқот институти” МЧЖ директори.

Боғланиши учун: Рахманқұлов Алиқұл Амирович-физика-математика фанлари номзоди, доцент

E-mail: rahmanqulovalikul@gmail.com

Аннотация. Кириши. Пластмассаларда аниқ эрии нүктаси мавжуд бўлмаганлиги учун эрии ҳароратига эквивалент қилиб материалнинг юмаши тэмпературасини тадқиқ этиши керак. Шунинг учун ВИКА юмшатиш ҳарорати эритма нүктаси учун эквивалент қиймат сифатида киритилади. Бунда пастки юзаси текис бўлган стандарт индентер юк остида доимий тезликда 1 мм чуқурликка қиздирилган синов намунасига кириб борадиган ҳароратни ҳисобга олиб, ВИКА юмшатиш ҳарорати эритма нүктаси учун еквивалент қиймат сифатида киритилди. ВИКА бўйича юмшатиш ҳароратини аниқлаши усули ГОСТ 15088, ISO 306, ДИН 53460, АСТМ D1525 стандартларида тартибга солинади.

Тадқиқот усуллари ва материаллар. Ушибу муаммони ҳал қилишининг турли усуллари мавжуд, уларнинг энг муҳимларидан бири ВИКА юмшатиш ҳароратидир.

Натижалар. ПП асосида турли нисбатларда олинган ПП+ Каолин: вермикулит: УНТ; ПЭ асосида ПЭ+ Каолин: вермикулит: УНТ; ПЭ+ Каолин: вермикулит: УНТ бинар тизимлар яратилди

Хулоса. Яратилган бинар композит тизим иқтисодий ва импорт ўрнини босади, чунки уларнинг таркибида ишлатиладиган реактивларнинг аксарияти маҳаллий хом ашё чиқиндиларидан иборат.

Калит сўзлар: Бинар тизимлар; ВИКА юмшатиш ҳарорати; полиэтилен; каолин; вермикулит; полипроплен.

Дата поступления: 24.01.2024. После обработки: 01.03.2024. Принято печать: 14.03.2024

УДК 65.7.038, 620.197

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ МЕТОДОМ ВИКА

Рахманқұлов Алиқұл Амирович¹-кандидат физико-математических наук, доцент
E-mail: rahmanqulovalikul@gmail.com





Узаков Гулом Норбоевич¹ – доктор технических наук, профессор

ORCID: 0009-0005-7386-8075 E-mail: uzoqov66@mail.ru

Джалилов Абдулахат Турапович² - академик.

E-mail: gup_tniixt@mail.ru

¹Каршинский инженерно-экономический институт, Карши, Узбекистан

²Академик Академии наук Республики Узбекистан, директор ООО «Ташкентский химико-технологический научно-исследовательский институт».

Аннотация: *Введение.* Поскольку пластмассы не имеют определенной температуры плавления, необходимо определить температуру размягчения материала, эквивалентную температуре плавления. Поэтому температура размягчения ВИКА вводится как эквивалентное значение для температуры растворения. При этом, принимая во внимание температуру, при которой нижняя поверхность проникает в исследуемый образец, нагретый на глубину 1 мм с постоянной скоростью при плоской стандартной нагрузке индентором, температура размягчения ВИКА была введена в качестве эквивалентного значения для точки растворения. Метод определения температуры релаксации ВИКА регламентирован стандартами ГОСТ 15088, ISO 306, din 53460, ASTM d1525.

Методы и материалы исследования. Существуют различные способы решения этой проблемы, одним из важнейших из которых является температура размягчения ВИКА.

Результаты. На основе ПП, полученного в различных пропорциях ПП+ Каolin: вермикулит: УНТ; ПЭ на основе ПЭ+ Каolin: вермикулит: ЕНТ; ПЭ+ Каolin:вермикулит: созданы бинарные системы ЕНТ

Заключение. Созданная бинарная композитная система является экономичной и импортозамещающей, поскольку большая часть используемых в ее составе реагентов является отходами отечественного сырья.

Ключевые слова: бинарные системы; температура размягчения ВИКА; полиэтилен; каолин; вермикулит; полипропилен.

UDC 65.7.038, 620.197

RESEARCH OF THERMO-MECHANICAL PROPERTIES OF THERMO-STABLE POLYMER COMPOSITES BY THE VIKA METHOD

Rakhmankulov Alikul Amirovich¹-candidate of physics-mathematical sciences, docent

E-mail: rahmankulovalikul@gmail.com

Uzakov Gulom Norboevich¹ - doctor of technical sciences, professor

ORCID: 0009-0005-7386-8075 E-mail. uzoqov66@mail.ru

Djalilov Abdulahat Turapovich²- academic.

E-mail: gup_tniixt@mail.ru

¹Karshi Engineering Economics Institute, Karshi, Uzbekistan

²Academic of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Director of “Tashkent Chemical-Technological Research Institute” LLC.

Abstract. Introduction. Since plastics do not have an exact melting point, it is necessary to study the softening temperature of the material as equivalent to the melting temperature. Therefore, the Vika softening temperature is included as an equivalent value for the melting point. In this case, the Vika softening temperature was introduced as an equivalent value for the melting point, taking into account the temperature penetrating the test sample heated to a depth of 1 mm at a constant speed under load by a standard indenter with a flat bottom surface. The method of determining softening temperature according to Vika is regulated by GOST 15088, ISO 306, DIN





53460, ASTM D1525 standards.

Research methods and materials. There are various ways to solve this problem, one of the most important of which is the VIKA softening temperature.

Results. Based on PP, obtained in different proportions PP+ Kaolin: vermiculite: UNT; PE based on PE+ Kaolin: vermiculite: UNT; PE+ Kaolin: vermiculite: UNT binary systems were created

Conclusions. The created binary composite system is economical and import substitute, since most of the reagents used in their composition are domestic raw material waste.

Keywords: Binary systems; VIKA softening temperature; polyethylene; kaolin; vermiculite; polypropylene.

Иқтибос учун: Рахманқұлов А.А., Узоков F.H., Джалилов А.Т. Термобарқарор полимер композитларнинг термомеханик ҳусусиятларини ВИКА усули бўйича тадқиқ этиши. Муқобил энергетика. 2024. №1 (12). 52-61 б.

Кириш

Пластмассаларда қаттиқ агрегат ҳолатдан суюқ ҳолатга ўтиш жараёнида аниқ эриш нуқтаси мавжуд эмас, шунинг учун термопластиларда темомеханик ҳусусиятлар тадқиқ қилинишида белгиланган оғир юқ остида ҳар хил ҳароратларда термомеханик тадқиқотлар олиб борилади.

Вика усули бўйича термобарқарорлик - бу полимер материалларнинг юқори ҳароратда юмшамаслик (қаттиқлигини сақлаш) қобилияти ҳисобланади. Термобарқарорлик полимернинг кимёвий тузилишига ва тўлдирувчи таркиби боғлиқ. Полимерлар таркибида техноген чиқандилар, минерал тўлдирувчилар ва антиприренлардан иборат термобарқарор кимёвий таркибларни қўшилиши натижасида термобарқарор полимер композит материалларнинг иссиқбардошлигининг ошганлигини кўриш мумкин[1-3].

Тадқиқот усуллари ва материаллар

Полимерлар таркибида тўлдирувчиларнинг киритилиши натижасида ВИКА бўйича термобарқарорликнинг ошиши ПЭ асосидаги полимернинг кристалланиш даражасининг ортиши билан боғлиқ. ПЭ таркибида 10-30% микдорда тўлдирувчиларнинг киритилиши натижасида Вика бўйича иссиқбардошлиликни 100°C дан 120°C гача оширганлигини кўриш мумкин [4,6].

Вика юмшатиш нуқтасини аниқлаш

Усулнинг моҳияти, стандарт индентер, юқ таъсирида, доимий тезликда иситиладиган синов намунасига 1 мм чуқурлиқдаги ҳароратни аниқлашдан иборат.

Ускуналар:

Стендга бириктирилган таянч плитаси бўлган металл новда, чуқурлик чуқурлигини ўлчаш учун чуқурлик ва ўлчаш мосламасидан иборат Висат синов қурилмаси;

120 ± 10 °C / соат тезликда ҳароратнинг бир хил ўсишини таъминлайдиган назорат қилиш мосламаси бўлган термостатни қурилмаси;

$\pm 0,5$ ° С хатолик билан ҳароратни ўлчашни таъминлайдиган иссиқлик ташувчиси ҳароратини ўлчаш учун қурилма.

Юмшатиш ҳарорати ҳаво ва суюқ муҳитда аниқланади. Ҳароратни назорат қилувчи суюкликлар сифатида керосин мойи, трансформатор мойи, силикон мойи ва глицерин ишлатилади.

Суюқ муҳитда юмшатиш ҳароратини аниқлаш усули термопластиклар учун, ҳавода - бошқа пластмассалар, шу жумладан Висат юмшатилиш ҳарорати 200 ° С дан юқори бўлган пластмассалар ва суюқ муҳитга чидамли бўлмаган пластмассалар учун қўлланилади [7].

Натижалар ва таҳлиллар





Термобарқарор кимёвий таркиблар билан ПЭни модификациялаш асосида олинган полимер материалларни Вика бўйича иссиқбардошлиги 100°C дан 120°C гача ошганлигини кўриш мумкин. Ушбу олинган натижалар термобарқарор полимер композит материалларни юқори ҳароратда ишлатиш мақсадидаги талаб этиладиган стандартларга жавоб беришини кўрсатади (1-жадвал).

1-жадвал

Термобарқарор кимёвий таркиблар билан ПЭни модификациялаш асосида олинган полимернинг ВИКА бўйича иссиқбардошлиги

Table 1

Heat resistance according to VIKA of the polymer obtained based on the modification of PE with thermostable chemical compositions

| № | Термобарқарор полимер композит таркиби | Таъсир этилган ҳарорат, °C |
|---|--|----------------------------|
| 1 | ПЭ | 100 |
| 2 | ПЭ+ Каолин: вермикулит: УНТ (1:1:0,5) | 110 |
| 3 | ПЭ+Каолин: вермикулит:УНТ (0,5:1:0,5) | 120 |
| 4 | ПЭ+Каолин: вермикулит: УНТ (0,5:2:1) | 109 |

Тўлдирувчилар билан модификацияланган полипропилен асосидаги термобарқарор полимер композит материалларни Вика бўйича термобарқарорликнинг ошиши ПП асосидаги полимернинг кристалланиш даражасининг ортиши билан боғлиқ. ПП таркибига 10-30% миқдорда олвбардош таркибларни киритилиши натижасида Вика бўйича иссиқбардошлиликни 110°C дан 127°C гача оширганлигини кўриш мумкин (2-жадвал).

2-жадвал

Термобарқарор кимёвий таркиблар билан ППни модификациялаш асосида олинган полимер Вика бўйича иссиқбардошлиги


Table 2

Heat resistance according to VIKA of the polymer obtained on the basis of modification of PP with thermostable chemical compositions

| № | Термобарқарор полимер композит таркиби | Таъсир этилган ҳарорат, °C |
|----|--|----------------------------|
| 1. | ПП | 110 |
| 2. | ПП+ Каолин: вермикулит: УНТ (1:1:0,5) | 121 |
| 3. | ПП+Каолин: вермикулит:УНТ (0,5:1:0,5) | 127 |
| 4. | ПП+Каолин: вермикулит: УНТ (0,5:2:1) | 120 |

Термобарқарор кимёвий таркиблар билан ППни модификациялаш асосида олинган полимер қурилиш материалларни Вика бўйича иссиқбардошлиги 110°C дан 127°C гача ошиганлигини кўриш мумкин. Ушбу олинган натижалар термобарқарор полимер композит материалларни юқори ҳароратда ишлатиш мақсадидаги талаб этиладиган стандартларга жавоб беришини кўрсатади.





1-расм. Полиэтилен асосидаги полимер композит намуналарнинг термомеханик хусусиятлари.

1).ПЭ+ Каолин: вермикулит: УНТ (1:1:0,5); 2). ПЭ+Каолин: вермикулит: УНТ (0,5:1:0,5); 3). ПЭ+Каолин: вермикулит: УНТ (0,5:2:1)

Figure 1. Thermomechanical properties of polyethylene-based polymer composite samples.

1).PE+ Kaolin: vermiculite: UNT (1:1:0.5); 2). PE+Kaolin: vermiculite: UNT (0.5:1:0.5); 3). PE+Kaolin: vermiculite: UNT (0.5:2:1)

ПЭ асосидаги ПКМ ларда термомеханик эгри чиқларга 7-15мкм ўлчамдаги тўлдирувчиларнинг таъсири орқали дастлабки полимернинг суюқланиш ҳароратининг ўзгариши юзага келди (1-расм.). Шуни таъкидлаш керакки, ПЭ асосидаги ушбу ПКМ етарли даражада кристалланган бўлиб, уларда ҳароратнинг кенг оралиқида сезиларли деформациялар кузатилмайди, бу эса амалда юқори эластиклик тузилишга эга эмаслиги билан боғликдир.

Шуни таъкидлаш керакки, барча олинган натижалар бир хил кўринишга эга, ПЭ ва ПП га тегишли бўлган аморф-кристал полимерга хос бўлган юқори кристалл фазасига эга. Демак ушбу термобарқарор полимер композит материаллар етарли даражада кристалланган бўлиб, уларда ҳароратнинг кенг оралиқида сезиларли деформациялар кузатилмайди, бу эса амалда юқори эластиклик тузилишга эга эмаслиги билан боғлик. Деформациянинг кескин ошиши ва ўрганилаётган намуналар учун максимал қийматларга эришиш фақат эриш нуқтасига яқинлашганда содир бўлади [8].

Барча ўрганилаётган олвбардош полимер композитларнинг термомеханик эгри чизиқлари ёрдамида аниқланган юмашаш ҳароратларининг натижалари қўйидаги жадвалларда келтирилган (3-жадвал).

3-жадвал

Термобарқарор кимёвий таркиблар билан ПЭни модификациялаш асосида олинган полимер материалларни юмашаш ҳароратлари қийматлари

Table 3

Values of softening temperatures of polymer materials obtained on the basis of modification of PE with thermostable chemical compositions


| Термобарқарор полимер композит таркиби | Юмашаш ҳарорати, °C |
|--|---------------------|
| ПЭ | 130 |
| ПЭ+ Каолин: вермикулит: УНТ (1:1:0,5) | 142 |
| ПЭ+Каолин: вермикулит:УНТ (0,5:1:0,5) | 147 |
| ПЭ+Каолин: вермикулит: УНТ (0,5:2:1) | 143 |





Жадвалдан кўриниб турибдики, полипропиленга техноген чиқиндилар, минерал тўлдирувчилар ва антипиренлар асосидаги термобарқарор кимёвий таркибларни киритилиши полимер материалларнинг юмашаш ҳарорати дастлабки полимерга нисбатан бир мунча (130 дан 147°C гача) ошган, буни термобарқарор полимер композитларни кристалланиш даражасининг ортиши билан тушунтириш мумкин.

Полипропилен асосидаги термобарқарор полимер композитларни дастлабки полимерга нисбатан юмашаш ҳароратининг ўзгариши нисбатан катта фарқга эга эканлиги тажриба синовлар асосида аниқланди. 3.9-расмда энг характерли фарқларга эга бўлган термомеханик эгрилар келтирилган.



2-расм. Полипропилен асосидаги полимер композит намуналарнинг термомеханик хусусияти.

- 1).ПП+ Каолин: вермикулит: УНТ (1:1:0,5); 2). ПП+Каолин: вермикулит: УНТ (0,5:1:0,5); 3). ПП+Каолин: вермикулит: УНТ (0,5:2:1)

Figure 2. Thermomechanical properties of polypropylene-based polymer composite samples.

- 1) PP+ Kaolin: vermiculite: UNT (1:1:0.5); 2). PP+Kaolin: vermiculite: UNT (0.5:1:0.5); 3). PP+Kaolin: vermiculite: UNT (0.5:2:1)

ПП асосидаги ПКМ ларни дастлабки полимерга нисбатан юмашаш ҳароратининг ўзгариши нисбатан катта фарқга эга эканлиги тажриба синовлар асосида аниқланди. 3.9-расмда энг характерли фарқларга эга бўлган термомеханик эгри чизиклар келтирилган. Ўрганилаётган ПКМ намуналари учун деформациянинг кескин ошиши ва юқори қийматларга етиши факат юмашаш жараёнига яқинлашганда содир бўлади.

4-жадвал

Термобарқарор кимёвий таркиблар билан ППни модификациялаш асосида олинган полимер материалларни юмашаш ҳароратлари қийматлари

Table 4

Values of softening temperatures of polymer materials obtained on the basis of modification of PP with thermostable chemical compositions

| Термобарқарор полимер композит таркиби | Юмашаш ҳарорати, °C |
|--|---------------------|
| ПП | 138 |
| ПП+ Каолин: вермикулит: УНТ (1:1:0,5) | 147 |
| ПП+Каолин: вермикулит: УНТ (0,5:1:0,5) | 150 |
| ПП+Каолин: вермикулит: УНТ (0,5:2:1) | 148 |

Жадвалдан кўриниб турибдики, полипропиленга техноген чиқиндилар, минерал тўлдирувчилар ва антипиренлар асосидаги термобарқарор кимёвий таркибларни киритилиши полимер материалларнинг юмашаш ҳарорати дастлабки полимерга нисбатан бир мунча (138





дан 150°C гача) ошган, буни термобарқарор полимер композитларни кристалланиш даражасининг ортиши билан тушунтириш мумкин.

Термобарқарор полимер композит материалларни термик ва теплофизик хоссаларини ўрганиш шуни кўрсатади, термобарқарор композитларнинг қаттиқлиги кристалланиш даражасининг ошиши ҳисобига ортади, шунга кўра полимернинг юмашаш ҳарорати ва иссиқбардошлилиги ҳам ортади

Шунинг учун юқори мустаҳкамлик ҳамда юқори ҳароратбардошлиликка эга бўлган полимер матрицаларни олишда тўрсимон структурали гибрид боғловчиларни қўллаш самарали ечим сифатида кўрсатилади.

Модификацияланган юқори молекуляр оғирликдаги полипропилен. Ултра юқори молекуляр оғирликдаги ПЭ билан аралаштирилган турли хил табиатли тўлдирувчилар асосида шакллантирилган полимер композитларини яратиш учун полипропилен (ПП) асосидаги полимер чиқиндиларидан ўринли фойдаланиш усулини ишлаб чиқишини йўлга кўйиш керак бўлади [9].

Полимер композитларининг ёрилиши ва эгилиши жараёнларида термогравиметрик таҳлил ва дифференциал сканерлаш калориметриясининг куч хусусиятларини ўрганиш керак бўлади. Тажрибалар жараённада полимерларни эритишда аралаштириш камерасидаги максимал момент аралашманинг таркибиға қараб қўшимча равища ўзгармаслиги кўрсатилган.

Максимал моментнинг ўсиши иккинчи даражали полипропилен 5% масса билан тўлдирилганда 2 мартадан кўпроқ содир бўлади. Ултра юқори молекуляр оғирликдаги ПЭ 25-35% га камаяди, чунки УЮМОПЭ полипропилен билан массанинг 10-50% миқдорида тўлдирилади.

Иккиласми полипропилен УЮМОПЭ ни массанинг 3% гача тўлдириш жараённада композицияни бироз мустаҳкамлайди, шунингдек эгилиш пайтида унинг эластик модулини оширади. УЮМОПЭ парчаланиш бошланиш ҳароратини 12°C га ошириш, 400°C гача қиздирилганда қолдик массасини кўпайтириш, асосий мидданинг юқори ҳароратли соҳасига максимал парчаланиш тезлигига мос келадиган чўққиларни силжитиш орқали иккиласми полипропиленнинг иссиқлик барқарорлигини оширишга имкон беради.

ДСС термограммасида иситиш режимида дастлабки полимерларнинг эриш нуктасига мос келадиган иккита эндотермик чўққи кузатилади, композитдаги ППнинг эриш нуктаси индивидуал полимердан 3,1-4,8°C пастроқ бўлади. Аралашмадаги ПП ва УЮМОПЭ кристалланиши бир хил ҳарорат оралиғида содир бўлади ва ДСС эгри чизигида битта экзотермик максимал мавжудлиги билан тавсифланади, у алоҳида УЮМОПЭ кристалланиш ҳароратига мос келадиган ҳарорат соҳасига силжийди.

Полипропилен энг кенг тарқалган термопластик полимерлардан бири бўлиб, Жаҳон миёсида полипропилен ишлаб чиқариш полимерларнинг умумий ҳажмининг 20% фоизини ташкил этади, бу эса қаттиқ майший чиқиндилар таркибидаги барча мавжуд синтетик полимер материаллардан чиқиндиларнинг тегишли миқдорини белгилайди. Полипропилен асосидаги иккиласми полимерлардан самарали фойдаланишнинг энг истиқболли усули полимер композитларини шу жумладан аралаш полимер бирикмаларига асосланган ҳолда яратишдир.


УЮМОПЭ нинг кимёвий чўзилиш кучининг максимал қаршилиги 41,3 МПа ва максимал кристаллик даражаси 90% дан ортиқ бўлади. Шуни таъкидлаш керакки, юқори молекуляр оғирликдаги ПЭ да ёпишқоқликнинг юқори эканлиги агломератларнинг шаклланишига ва композитларнинг механик хусусиятларининг ёмонлашишига олиб келади. ПП ва ултра юқори молекуляр оғирликдаги ПЭ термодинамик жиҳатдан мос келмайдиган ярим кристалли полимерлар эканлиги сабабли, уларга асосланган полимер бирикмаларини тайёрлаш полимер композитларининг термофизик характеристикаларининг бошлангич таркибий қисмларга нисбатан фарқланади.

Ултра юқори молекуляр оғирликдаги ПЭ билан аралаштирилган иккиласми полипропиленга асосланган полимер композитларининг механик ва термофизик





хусусиятларини ўрганишда иккинчи даражали полипропилен ишлатилган, бу РРН-350 FF/3 маркали полипропилен гомополимеридан инекцион калиплама орқали ишлаб чиқарилган стандарт бўлмаган пластик маҳсулотларнинг майдаланган материалидир. Композитларни тайёрлаш лаборатория ускунасининг аралаштириш камерасида (пластограф) "Пластограф ЭС" (Брабендер) 180°C ҳароратда, винтларнинг айланиш тезлиги 30 Н / мин 15 минут давомида 200 Н юк остида бир ҳил ҳолатга келтирилган.



3 - расм. Композитдаги УЮМОПЭ таркибига узилиш пайтида куч (1) ва чўзилиш (2) нинг боғлиқлиги

Fig.3. Dependence of strength (1) and elongation (2) at break on the composition of UYuMOPE in the composite

Полимер композитларининг термал парчаланиш параметрларини қиёсий баҳолаш кейинги натижаларни кўрсатди (5- жадвал).

5-жадвал

ПП+УЮМОПЭ композицияларини термогравиметрик таҳлил қилиш натижалари.

Table 5

Results of thermogravimetric analysis of PP+UYuMOPE composites.

| Таркиб УЮМОПЭ массаси % | T_h °C T_b , °C | T_1 , °C | T_5 , °C | Қолдиқ % | | Массани камайтириш, % Вазн камайтириш, % |
|-------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|-------|---|
| | | | | 400°C | 600°C | |
| 0 | 235 | 254 | 269 | 4.54 | 1.79 | 95.9 |
| 45 | 237 | 253 | 274 | 45.62 | 0 | 53.8 |
| 50 | 233 | 258 | 284 | 30.47 | 1.89 | 98.7 |
| 60 | 234 | 261 | 292 | 31.97 | 2.33 | 46.6 |
| 90 | 258 | 268 | 317 | 91.55 | 1.97 | 87.7 |
| 100 | 247 | 270 | 327 | 92.65 | 2.02 | 59.3 |

Композитларни 400°C ҳароратгача киздиргандан сўнг қолдиқнинг массаси соғ полипропилен (4,5 %) учун шунга ўхшаш параметрга нисбатан сезиларли даражада 30 дан 92% гача ошади ва парчаланиш асосан 400°C гача бўлган ҳароратда содир бўладиган ПП дан фарқли ўлароқ, унга асосланган композитларнинг термооксидловчи парчаланиши юқори ҳароратли соҳага ўтказилади намунанинг асосий массасининг максимал парчаланиш тезлигини тавсифловчи композитларнинг эгри чизиқларидаги чўққиларнинг силжиши кузатилади (T_{max} ҳарорат бўйича), бошлангич ПП билан таққослаганда юқори ҳароратда олинган натижалар ПП парчаланиш тезлигининг пасайишини ва композитларнинг юқори ҳароратда парчаланиш жараёнининг пасайишини кўрсатади.

ПП билан таққослаганда юқори иссиқлик қаршилигига эга бўлган СМПЭ нинг киритилиши умуман полимерлар аралашмасининг иссиқлик барқарорлигини оширишга ёрдам беради. ПП+УЮМОПЭ полимер аралашмалари намуналарининг термограммаларида





полимер таркибий қисмларининг ҳар бирiga мос келадиган иккита термал эриш чўққилари иситиши режимида ўрнатилади иккита эриш чўққиларининг мавжудлиги – ПП+УЮМОПЭ аралашмаларининг термограммаси-бу полимер таркибий қисмлари алоҳида фазаларни ҳосил қилишини кўрсатади, яъни мос келмайди. Аралашмадаги таркибий қисмлардан бирининг (бу холда ПП) кўпайиши иккинчи компонентнинг эриш энталпиясининг (пасайиши ва умуман аралашманинг кристалланиш энталпиясининг пасайиши билан бирга келади, бу тизимдаги ўзгаришлар ўтишидаги қийинчиликларни кўрсатиши мумкин. Полимерларни пластиклаштириш (эртиш) жараёнида пластографнинг ажратувчи камераси қўшимча равища полимер аралашмасининг бирикмасига боғлиқ.

Иккиласми полипропилен асосидаги композицияларда Ултра юқори молекуляр оғирликдаги полиэтилен қўшимчасидан фойдаланиш бирикманинг термал барқарорлигини оширишга ёрдам беради, бу парчаланиш бошланиш ҳароратининг 12°C га ошиши, 400°C гача қиздирилганда қолдиқ массаси, юқори ҳароратда асосий модданинг максимал парчаланиш тезлигига мос келадиган чўққиларнинг силжиши билан намоён бўлади.

Полимерларни пластиклаштириш (эртиш) жараёнида пластографнинг камерасида винтларни айлантириш учун ПП+УЮМОПЭ тизими томонидан кўрсатилган механик қаршилик микдори қўшимча равища полимер аралашмасининг бирикмасига боғлиқ. Максимал моментнинг ўсиши иккиласми полипропилен 5 билан 2 мартадан кўпроқ кузатилади. 10-50 масса% микдорида полипропилен билан тўлдирилганда УЮМОПЭ ва атиги 25-35% камаяди. Иккиласми полипропилен УЮМОПЭ нинг % тўлдирилиши композицияни бироз қаттиклиштиради (узилиш кучи УЮМОПЭ таркибида 3 масса гача 3-5% га ошади %) шунингдек, синиш пайтида эластик модул оширади. Иккиласми полипропилен асосидаги композицияларда ултра юқори молекуляр оғирликдаги полиэтилен қўшимчасидан фойдаланиш бирикманинг термал барқарорлигини оширишга ёрдам беради, бу парчаланиш бошланиш ҳароратининг 12°C га ошиши, 400°C гача қиздирилганда қолдиқ массаси асосий парчаланиш тезлигига мос келадиган чўққиларнинг силжиши билан намоён бўлади.

Хулоса

Термобарқарор кимёвий таркиблар билан полиэтиленни модификациялаш асосида олинган полимер материалларни ВИКА бўйича тадқиқ этганда иссиқбардошлилиги ошганлиги ва термобарқарор полимер композит материалларни юқори ҳароратда ишлатиш мақсадидаги талаб этиладиган стандартларга жавоб беришлиги аниқланди. Полиэтилен ва полипропиленга тегишли бўлган юқори кристалл фазасига эга термобарқарор полимер композит материаллар етарли даражада кристалланган бўлиб, уларда ҳароратнинг кенг оралиқида сезиларли деформациялар кузатилмайди бу эса мазкур полимерлар юқори эластиклик тузилишга эга эмаслигидан далолат беради.

Термобарқарор полимер композит материалларни термик ва теплофизик хоссаларини таҳлил этиш шуни кўрсатдики, термобарқарор комопзитларнинг қаттиқлиги кристалланиш даражасининг ошиши хисобига ортади. Ултра юқори молекуляр оғирликдаги полиэтилен қўшимчасидан фойдаланиш бирикманинг термал барқарорлигини оширишга ёрдам беради. Тажрибалар жараёнида полимерларни эртишда аралаштириш камерасидаги максимал момент аралашманинг таркибига қараб қўшимча равища ўзгармаслиги кўрсатилган.

Адабиётлар

- [1] ГОСТ 15088, ISO 306, DIN 53460, ASTM D1525.
- [2] Mukhanov, Vladimir & Kurakevych, Oleksandr & Solozhenko, Vladimir. (2009). Hardness of materials at high temperature and high pressure. Philosophical Magazine. 89. 2117-2127. 10.1080/14786430903032563.
- [3] Koch, Thomas & Bierögel, Christian & Seidler, Sabine. (2014). Conventional Hardness Values - Introduction. 10.1007/978-3-642-55166-6_70.





[4] Фатоев И.И., Мустафоев Х.М., Фозилов Х.С., Гайбуллаева А.Ф., Фозилов С.Ф., Бектурганова С.С. О кристаллизации и дефектности структуры наполненных полимерных материалов // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2021. 12(93).

[5] Рахманкулов Аликул Амирович. Исследование физико-механических свойств полимерных композитов, полученных на основе бинарных наполнителей//Universum: технические науки. Москва 11(116). DOI - 10.32743/UniTech.2023.116.11.16238 С 43-46

[6] Барановский В.М., Рахманкулов А.А., Черенков А.В., Бондаренко С.И.. Параметры изотермической кристаллизации полипропилена содержащего различное количество каолина с модифицированной поверхностью частиц// Узбекский физический журнал №2, Тошкент 1993 г. 75-81 с.

[7] ГОСТ 15065-69. Пластмассы. Метод определения температуры размягчения термопластов по Вика при испытании в воздушной среде.

[8] Stephen Z.D. Cheng, Shi Jin, Chapter 5 - Crystallization and melting of metastable crystalline polymers, Editor(s): Stephen Z.D. Cheng, Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry, Elsevier Science B.V., Volume 3, 2002.

[9] Rajan, Guru & Mark, James & Myers, Charles. (2004). Thermal and mechanical properties of polypropylene in the thermoplastic elastomeric state. European Polymer Journal. 40. 63-71.

References

[1] GOST 15088, ISO 306, DIN 53460, ASTM D1525.

[2] Mukhanov, Vladimir & Kurakevych, Oleksandr & Solozhenko, Vladimir. (2009). Hardness of materials at high temperature and high pressure. Philosophical Magazine. 89. 2117-2127. 10.1080/14786430903032563.

[3] Koch, Thomas & Bierögel, Christian & Seidler, Sabine. (2014). Conventional Hardness Values - Introduction. 10.1007/978-3-642-55166-6_70.

[4] Fatoev I.I. Mustafayev X.M. Fozilov X.S. Gaybullayeva A.F. Fozilov S.F. Bekturgenova S.S. O kristallizatsii i defektnosti struktury napolnennykh polimernykh materialov // Universum: texnicheskiye nauki: elektron. nauchn. jurn. 2021. 12(93). (In Rus)

[5] Rakhmankulov Alikul Amirovich. Issledovaniye fiziko-mekhanicheskix svoystv polimernykh kompozitov, poluchenniy na osnove binarnykh napolniteley//Universum: texnicheskiye nauki. Maskva 11(116). DOI - 10.32743/UniTech.2023.116.11.16238 С 43-46. (In Rus)

[6] Baranovskiy V.M., Rakhmankulov A.A., Cherenkov A.V., Bondarenko S.I.. Parametры izotermicheskoy kristalizatsii polipropilena soderjashego razlichnoye kolichestvo kaolina s modifitsirovannoy poverxnostyu chasis// Uzbekskiy fizicheskiy jurnal №2, Toshkent 1993 g. 75-81 s. (In Rus)

[7] ГОСТ 15065-69. Пластмассы. Метод определения температуры размягчения термопластов по Вика при испытании в воздушной среде. (In Rus)

[8] Stephen Z.D. Cheng, Shi Jin, Chapter 5 - Crystallization and melting of metastable crystalline polymers, Editor(s): Stephen Z.D. Cheng, Handbook of Thermal Analysis and Calorimetry, Elsevier Science B.V., Volume 3, 2002.

[9] Rajan, Guru & Mark, James & Myers, Charles. (2004). Thermal and mechanical properties of polypropylene in the thermoplastic elastomeric state. European Polymer Journal. 40. 63-71.

For citation: Rakhmankulov A.A. Uzakov G.N., Djalilov A.T. Research of thermo-mechanical properties of thermo-stable polymer composites by the VIKA method. Alternative Energy. 2024. No 1 (12). pp.52-61. (In Uzb.)

Correspondence: Rakhmankulov Alikul Amirovich-candidate of physics-mathematical sciences, docent. E-mail: rahmankulovalikul@gmail.com

